

DK // Huskeseddel

UNDERGULV

- / Molands gulve kan fuldlymme direkte på afrettet undergulv af beton, spåplade eller krydsfiner.
- / Undergulvet skal være helt plant (+/-2 mm på et 2 m rettholt eller +/-0,6 mm på et 0,25 m rettholt), brug evt. spartelmasse til oprettning.

VED LEVERING

- / Kontroller, om der er transportskader, og om de leverede varer stemmer overens med de varer, som står på fragtbrev/følgeseddel.
- / Transportskader anmeldes til fragtmanden omgående og skal påtages fragtbrev ved modtagelse.

UDPAKNING

- / Tjek gulvet ved dagslys før lægning.
- / Synlige fejl på brædder, som ligger uden for gældende tolerancer, herunder højde-, glans-, dimensions-, farveforskelle m.m. skal frasorteres og vil blive byttet uden beregning. Enkelte acceptable småfejl kan bruges på steder, hvor de ikke er synlige, evt. anvendes ved tilskæringer.
- / Der kan ikke reklameres over defekter i gulvbrædder, der er monteret.
- / Vær opmærksom på, at der kan forekomme svindrevner, vindridser samt revner ved og i knaster.

FUGTFORHOLD/FUGTSPÆRRE

- / Terrændæk, afretningslag og støtte etagedæk, skal sikres mod opstigende fugt i enhold til limleverandørens anvisninger. Her anbefales Molands Thomsit R 740 fugtspærrende gulvprimer.
- / Byggefugt skal være under kontrol, dvs. konstant mellem 35-65% relativ fuktighed alt efter årstid, inden gulvet monteres.
- / Bygningen skal være lukket. Alt arbejde med vandholdige materialer som pudser, maling m.m. skal være afsluttet og materialerne skal være tørre.
- / Varmealægget skal være i drift, ca. 20°C i rummet.
- / Rummet skal have været opvarmet og ventilert i mindst 4 uger før monteringen.
- / Fugtindhold i beton, afretningslag m.m. skal være i ligevægt med den for årstiden normale relative luftfuktighed, dvs. restoprefugtindhold i beton maks. 65%.
- / Hvis der anvendes et korrekt fugtspærrende underlag, som Molands Thomsit R 740, kan gulvet lægges på beton med restoprefugtindhold på maks. 85%, dog under forudsætning af at den relative luftfuktighed i rummet ikke overstiger 65%.

AKKLIMATISERING

- / For nedlægningen påbegyndes, skal trægulvet akklamatiseres i rummet i min. 2 dage.
- / Udpakningen af brædderne bør først ske umiddelbart før nedlægning.

GENERELT

- OBS! Træ er et hygroskopisk levende materiale, hvilket betyder at det vil tilpasse sig relativ luftfuktighed (RF) på monteringsstedet og finde fuktliggært med omgivelserne. Træet udvider sig ved høj RF og svinder igen ved lav RF. Gulve kan fremvise sprækker mellem stave og samlinger, især om vinteren når luften er tør.

En forudsætning for at Moland gulvene forbliver smukke og fremtræder med ensartede stave og samlinger mellem brædderne er et rumklima, hvor temperatur og luftfuktighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (temperatur 20-22°C samt luftfuktighed på 35-65% RF).

Find mere information om vores primer og lim på vores hjemmeside på www.moland.dk.

Generelle anvisninger og vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

I øvrigt henviser vi til anvisningerne samt Traeinformations og GSOs vejledninger på disse områder.

Kontakt gerne Molands tekniske afdeling ved tvivlsspørgsmål.

SE // Att tänka på

UNDERGOLV

- / Molands golv kan fullförmäta direkt på avrettat undergolv av betong, spåplatta eller kryssfiner.
- / Undergolvet ska vara helt plant (± 2 mm för en 2 m rettholt eller $\pm 0,6$ mm på en 0,25 m rettholt), bruk ev. spartelmasse till upprättning om nödvändig.

VID LEVERING

- / Kontrollera om det finns transportskador, och att de levererade produkterna stämmer överens med de produkter som finns angivna på fraktsedeln/följesedeln.
- / Transportskader anmältes till transportören umiddelbart och ska noteras på fraktsedeln vid mottak.

UPPACKNING

- / Sjekk gulvet i dagslys före golvläggning.
- / Bräder med synliga fel som ligger utanför gällande toleranser, t.ex. höjd-, glans-, mått- och färgskillnader mm., ska sorteras ut. Vi byter ut dem utan kostnad. Bräder med enstaka godtagbara småfel kan användas på ställen där de inte syns, eller eventuellt användas när längden behöver kapas.
- / Det går inte att reklamera defekter i golvbräder som har monterats.
- / Observera att det kan förekomma torrsprickor, ytsprickor samt sprickor vid och i kvistar.

FUKTFÖRHÅLLANDE/FUKTSPÄRR

- / Bottnbjälklag, flytspacklat undergolv och gjutna mellanbjälklag ska skyddas mot uppstigande fukt i enlighet med limtillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar Molands Thomsit R 740 fuktspärrande gulvprimer.
- / Byggefukt måste under kontroll, dvs. den måste ligga konstant på mellan 35 % och 65 % relativ fuktighet avhengig av årstid, förr gulvet monteras.
- / Bygningen måste vara lukket. Alt arbete med vandholdige materialer, slik som gips, maling osv., måste avsluttes, og materialene måste være tørre.
- / Bygghallen måste være i drift, ca. 20°C i rummet.
- / Rummet måste ha vært opvarmet og ventileret i mindst fire uger før monteringen.
- / Rummet skal ha vært opvarmet og ventileret i minst fyra veckor före monteringen.
- / Fuktighetsinnehållet i betong och flytspacklat undergolv mm. ska vara anpassat efter den normala relativ luftfuktigheten för årstiden, dvs. betongens restfuktinhalt får vara max 65 %.
- / Om ett korrekt fuktspärrande underlag används, t.ex. Molands Thomsit R 740, kan gulvet läggas på betong med en restfuktinhalt på max 85% - under förutsättning att den relativ luftfuktigheten i rummet inte överstiger 65 %.

AKKLIMATISERING

- / Før leggningen settes i gang, må tregulvet akklamatiseres i rummet i minst to dager.
- / Utpakningen av brädorna bør ske omeddelbart før golvlæggningen.

ALLMÄNT

- OBS! Trä är ett hygroskopiskt levande material, vilket betyder att det anpassar sig efter den relativ luftfuktigheten på läggningsplatsen och strävar efter fuktjämvt med omgivningarna. Träet utvidgar sig vid hög relativ fuktighet och drar ihop sig vid låg relativ fuktighet. Golv kan visa sprickor mellan stavar och fogar, särskilt på vintern när inomhus-luftnäten är torr.

En förutsättning för att golven från Moland ska hålla sig vackra och hämma stavar och fogar mellan brädorna är ett inomhusklimat där temperaturen och luftfuktigheten hålls konstant under årsidstväxlingarna (temperatur 20-22°C samt en relativ luftfuktighet på 35-65%).

Mer information om våra primers och lim finns på vår hemsida på www.molandbyggvaror.se.

Allmänna anvisningar och underhållsvägledningar kan hämtas från www.molandbyggvaror.se.

I övrigt hänvisar vi till anvisningarna från danska statens bygginstitut samt vägledningar från branschorganisationer inom trå- och golv-branschen.

Kontakta gärna Molands tekniska afdeling om du har frågor.

NO // Huskeseddel

UNDERGULV

- / Molands golv kan fullförmäta direkt på avrettat undergolv av betong, spåplatta eller kryssfiner.
- / Undergolvet ska vara helt plant (± 2 mm för en 2 m rettholt eller $\pm 0,6$ mm på en 0,25 m rettholt), bruk ev. spartelmasse till upprättning om nödvändig.

VID LEVERING

- / Se etter transportskader og kontroller om de leverte varene stemmer overens med de varer, som står på fraktbrev/følgeseddel.
- / Transportskader meldes til transportøren umiddelbart og skal noteres på fraktsedlen ved mottak.

UTPAKKNING

- / Sjekk gulvet i dagslys før legging.
- / Bräder med synliga fel som ligger utanfor gjeldende toleranser, for eksempel höjd-, glans-, mål- och fargeforskeller mm., ska sorteres ut. Vi byter ut dem utan kostnad. Bräder med enstaka godtagbara småfel kan brukes på ställen där de ikke syns, ev. brukes vid tilskäringer.
- / Det kan ikke reklameres på skader på planker som er montert.
- / Vær oppmerksom på at det kan være små sprekker, sprekker langs årene samt sprekker ved og i kvistar.

FUKTIGHETSFORHOLD/FUKTSPERRE

- / Platting, avrettningsslag og stopte etageskillere skal sikres i samsvar med limleverandørens anvisninger mot fukt som trenger opp. Her anbefales Moland Thomsit R 740 gulvgrunning med fuktsperr.
- / Byggefukt må være under kontroll, dvs. den må ligge konstant på mellom 35 % og 65 % relativ fuktighet avhengig av årstid, før gulvet monteres.
- / Bygningen må være lukket. Alt arbeid med vandholdige materialer, slik som gips, maling osv., må være avsluttet, og materialene må være tørre.
- / Bygghallen må være i drift, ca. 20°C i rommet.
- / Rummet må ha vært opvarmet og ventileret i minst fire uker før monteringen.
- / Rummet skal ha vært oppvarmet og ventileret i minst fyra veckor før monteringen.
- / Fuktighetsinnehållet i betong og flytspacklat undergolv mm. ska vara anpassat efter den normala relativ luftfuktigheten för årstiden, dvs. restoprefuktighetsinnehållet i betong maks. 65 %.
- / Hvis det brukes riktig fuktsperrunderlag, som Moland Thomsit R 740, kan gulvet legges på betong med restoprefuktighetsinnehållet på maks. 85%, under förutsetning att den relativ luftfuktigheten i rommet ikke overstiger 65 %.

AKKLAMATISERING

- / Før leggningen settes i gang, må tregulvet akklamatiseres i rommet i minst to dager.
- / Utpakningen av plankene bør først ske umiddelbart før de skal legges.

GENERELL

- Merk: Tre er et hygroskopiskt levande materiale. Det betyder at det vil tilpasse sig relativ luftfuktighed (RH) på monteringsstedet og finde fuktliggært med omgivelserne. Træet udvider sig ved høj RH og svinder igen ved lav RH. Gulve kan fremvise sprækker mellem stave og samlinger, især om vinteren når luften er tør.

En förutsättning för att Moland gulvene forbliver smukke och fremtræder med ensartede stave og samlinger mellem brædderne er et rumklima, hvor temperatur og luftfuktighed holdes konstant gennem de skiftende årstider (temperatur 20-22°C samt luftfuktighed på 35-65% RH).

Du finner mer informasjon om vår gruning og lim på hjemmesiden vår www.moland.no.

Generelle anvisninger og vedlikeholdsveiledning kan lastes ned fra www.moland.no.

Ta gärna kontakt med Molands tekniska afdeling hvis det är noe der är i tvil om. Ta gärna kontakt med Molands tekniska afdeling hvis det är noe där det är i tvil om.

Kontakta gärna Molands tekniska afdeling om du har frågor.

DE // Merkblatt

UNTERGRUND

- / Moland parkett kann direkt auf den vorbereiteten Untergrund aus Beton, Span- oder Sperrholzplatten geklebt.
- / Der Unterboden muss vollkommen eben sein (± 2 mm an 2 m rettholt oder $\pm 0,6$ mm an 0,25 m rettholt), bruk ev. sparkelmasse til opprettning om nødvendig.

BEI LIEFERUNG

- / Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transport- schäden und überprüfen Sie, ob die gelieferte Ware mit dem Frachtbrief/Lieferschein übereinstimmt.
- / Transportschäden sind dem Spediteur sofort zu melden und bei der Annahme auf dem Frachtbrief zu vermerken.

AUSPACKEN

- / Prüfen Sie vor dem Verlegen und bei Tageslicht die Dielen.
- / Dielen mit sichtbaren Fehlern außer den geltenden Toleranzen, wie Höhen-, Glanz-, Abmessungs- und Farbabweichungen sind auszutauschen und werden kostenlos ersetzt. Einzelne Dielen mit geringfügigen Fehlern können an nicht sichtbaren Stellen oder an Ausschnitten verwendet werden.
- / Bereits verlegte fehlerhafte Dielen können nicht reklamiert werden.
- / Beachten Sie, dass Schwundrisse, Windrisse und Risse an und in Ästen auftreten können.

FEUCHTIGKEITSVERHÄLTNISSE/FEUCHTIGKEITSSPERRE

- / Unterboden, Nivellierschicht und Geschossdecke sind gemäß den Anweisungen des Kleberherstellers gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.
- / Die Baufeuchte muss unter Kontrolle sein, d.h. die relative Luftfeuchtigkeit muss je nach Jahreszeit konstant zwischen 35 und 65 % liegen, bevor mit der Fußbodenverlegung begonnen wird.
- / Der Bau muss geschlossen sein. Alle Arbeiten mit wasserhaltigen Materialien wie Putz, Anstrichstoffen usw. müssen abgeschlossen und die Materialien trocken sein.
- / Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein und eine Raumtemperatur von ca. 20°C erzeugen.
- / Vor der Verlegung muss der Raum mindestens vier Wochen beheizt und be-Ventiliert gewesen sein.
- / Der Feuchtegehalt von Beton, Estrich usw. muss der für die Jahreszeit normalen relativen Luftfeuchtigkeit entsprechen, d.h. die Restoprefekturkoeffizienten des Betons darf max. 65% Betragen.
- / Bei korrekter Verwendung einer feuchtigkeitssperrende Grundierung kann der Fußboden auf Beton mit einem Restwassergehalt von max. 85% verlegt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes nicht mehr als 65% beträgt.

AKKLAMATISERING

- / Vor der Verlegung muss sich der Holzboden mindestens 2 Tage im Verlegeraum akklimatisieren können.
- / Packen Sie das Oxford parkett erst unmittelbar vor der Verlegung aus.

GENERAL INSTRUCTIONS

- NB: Wood is a living material and is hygroscopic, i.e. wood tries to adapt its own moisture content to its surroundings. Wood expands at high air humidity and shrinks at low air humidity. This is why floors can display gaps between the boards, especially during the winter, when the air is dry.

A prerequisite for Moland floors to remain beautiful and have uniform gaps between the boards and assemblies is a room climate where temperature and air humidity is kept constant throughout the changing seasons (temperature 20-22 °C and air humidity at 35-65 % RH).

Find more information about our primers and adhesives on www.moland.no.

Download general instructions and maintenance instructions at www.moland.no.

Please contact the technical department at Moland in case of any questions.

ENG // Reminder

SUBFLOOR

- / Moland wooden floors can be glued down directly onto a level subfloor of concrete, chipboard or plywood.
- / The surface must be absolutely level (± 2 mm on a 2 m straight edge or $\pm 0,6$ mm on a 0,25 m straight edge). Filler can be used for levelling out.

ON DELIVERY

- / Check for transport damages, and that the delivered goods correspond to the delivery note.
- / Transportation damages are to be reported immediately to the transport company and shall be endorsed on the consignment note at the reception.


UNPACKING BOARDS

- / Check all the boards in daylight before installing.
- / Boards with visible defects exceeding the tolerances, such as difference in dimensions, gloss or colour should be sorted out. Such boards will be exchanged free of charge. Some boards with acceptable minor defects can be used where they are not visible or where cut-offs are required.
- / Please note that complaints against installed boards with defects will not be accepted.
- / Please note, cracks and scratches caused by shrinkage, small cracks across the grain, in and around knots, may occur.

MOISTURE CONDITIONS/MOISTURE BARRIER

- / At ground level, levelling course and cast floors, protection against potential moisture is required. Follow the instructions of the adhesive manufacturer.
- / Building damp shall be under control, i.e. constant between 35-65% relative humidity depending on season, before installing the floor.
- / Building must be sealed. All work involving water-based materials such as plaster, paint etc. must be completed and all materials must be completely dry.
- / Heating appliances must be in operation at approx. 20°C in the room.
- / The room must have been heated and ventilated for at

DK // Læggevejledning



FORBEREDELSE

/ Det bedste resultat opnås, hvis gulvet monteres symmetrisk på gulvfladen. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets midtlinje, således at afslutningen ved væggene bliver ens.

/ Mål rummet op og start ved midtlinjen, så det sikres at den yderste række brædder bliver så bred som muligt. Den kan enten startes, så midtlinjen går midt igennem rækken, eller så der startes med en række på hver side af midtlinjen.

/ For at sikre, at den først lagte række ikke bevæger sig under lægningen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i midtlinjen, eller hvad der svarer til kanten af den første række.

/ Gulvet monteres i uregelmæssigt forbant.

NEDLÆGNING

/ Gulvet fuldimes i undergulvet med en egnet parkettlim, som Molands Thomsit P 695 gulvlím (følg leverandørens anvisninger), der sikrer en elastisk og vedvarende høj vedhæftning. Limen påføres underlaget jævnt med en egnet parketspartel med tandstørrelse passende til det valgte gulv. Gulvet lægges i den våde lim og presses godt ned.

/ Påfør ikke limen på et større areal, end der kan monteres indenfor maks. 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/kontakt med hele gulvbrættet, når limningen sker.

/ Under lægning af gulvet, skal der holdes afstand på min. 10 mm til vægge og faste installationer.

/ Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra flere pakker for at sikre et harmonisk resultat vad gäller färg och nyanser.

/ Gulvet må ikke limes i not och fjär!

Vigtigt: Etter limningen må gulvet belastes med sandsække eller stabler af gulvpakker. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig klud. Gå inte på gulvet under 24 timer efter lægningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

DILATATIONSFUGER

/ I rum større end 100 m² - med en længde mere end 12 meter og en bredde over 8 meter, kontakt Molands tekniske afdeling.

BEHANDLING/VEDLIGEHOLDELSE/RENGÖRING

/ Efter lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer byggetrafik. Som afdækningsmateriale anbefales kraftig gulvpap.

/ Afdækningsmaterialet skal være diffusionsåbent og må ikke misfarve overfladen på gulvet. **OBS:** Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til gulvet med tape.

/ Overfladen slibes let med滑石粉 inden ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks. Der skal afsluttes med en færdig oilering.

/ Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelsesvejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/ ikke fulgte retningslinjer samt uehensigtsmæssigt indeklima eller håndværksmæssige ukorrekte byggeforhold, er ikke reklamationsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på www.moland.dk.

GULVVARME

/ Alle Molands golv kan fullimes på golvvarme, bortset fra bøg og ahorn.

/ En vigtig forudsætning for benyttelse af Moland glive på golvvarme er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at golvvarmesystemet er med styring, så temperaturen på oversiden af gulvet ikke overskider 27°C. (Maks. 24°C ved Oxford Stavparket).

/ 2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen gradvis sænkes, og havees langsomt efter golvlägningen med max 5°C per dag. Anlägningen ska vara stående under golvlägningen. På vintern ska rumtemperaturen vara minst 15°C, och det kan därför vara nödvändigt att inte stänga av den helt.

SE // Läggingsanvisning

FORBEREDELSE

/ Bäst resultat uppnås om golvet monteras symmetrisk på golvflaten. Dette sikras ved att ta utgangspunkt i rummets mittlinje som utgångspunkt så att man får en likadan avslutning vid väggarna.

/ Mål rummet och börja vid mittlinjen så att den yttersta raden bräder blir så bred som möjligt. Man kan antingen börja så att mittlinjen går mitt igenom raden eller så att det är en rad på vardera sida om mittlinjen.

/ För att säkerställa att den först lagda raden inte rör sig under lägningen, kan den fastmonteras en lista till undergulvet i mittlinjen, eller hvad der svarar till kanten av den första rækten.

/ Gulvet läggs med oregelmässigt forbant.

LÄGGNING

/ Gulvet fullimes i undergulvet med en egnet parkettlim, t.ex. Molands Thomsit P 695 gulvlím (följ tillverkarens anvisningar), som sikrar en elastisk och vedvarende hög vedhäftning. Limen påförs underlaget jævnt med en lämplig parkettskrapa med en tandning som passar det valda gulvet. Lägg golvet på det våta limmet och tryck ner det ordentligt.

/ Stryk inte på lim i ett större område än vad du hinner montera inom max 20 minuter. Kontroller att limmet ger kontakt med hela golvbrädet, när limningen sker.

/ Under lägning av gulvet, skal der holdes avstånd på min. 10 mm till väggar och faste installationer.

/ Vid monteringen ska man använda golvbrädor från flera olika paket för att säkerställa ett harmoniskt resultat vad gäller färg och nyanser.

/ Gulvet får inte limmas i not och fjär!

Viktigt: Efter limningen må gulvet belastas med sandsäckar eller stabler av gulvpaket. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig klud. Gå inte på gulvet under 24 timmar efter lägningen, eller efter limleverandørens föreskrifter.

DILATATIONSFUGER

/ Hvis rummet er större enn 100 m² - med en längde på över 12 meter och en bredd över 8 meter, ber vi dig kontakta Molands tekniska afdeling.

BEHANDLING/VEDLIGEHOLDELSE/RENGÖRING

/ Efter lägningen bör gulvet täckas över, särskilt på platser med byggetrafik. Som afdækningsmateriale rekommenderas kraftig gulvpapp. Täckmaterialet ska vara diffusionsåpent och får inte missfärga golvytan. **OBS!** Täckmaterialet får inte fästas på golvet med tejp. Overfladen slibes let med滑石粉 inden ibrugtagning. Små revner kan eventuelt fyldes med voks. Der skal afsluttes med en færdig oilering. Se alltid till att slutanvändaren informeras om våra underhållsförskrifter. Skador som kan härledas till bristfälligt underhåll/underlättetenhet att följa anvisningarna samt olämpligt inomhusklimat eller håndverksmässigt ukorrekte byggeförhållanden kan inte reklameras. Underhållsförskrifter kan hämtas från www.molandbyggvaror.se.

GOLVVARME

/ Alla Molands golv kan fullimes på golvvarme, med undantag för golv av bok och lön.

/ En viktig förutsättning för att kunna använda Molands golv på golvvarme är att man kan uppnå en helt jämn värmefördelning samt att golvvarmesystemet kan regleras, så att temperaturen på golvytan inte överstiger 27°C. (Max 24°C vid Oxford Stavparkett).

/ 2 dagar innan lägningen påbörjas ska temperaturen sänkas gradvis och sedan höjas igen långsamt efter golvlägningen med max 5°C per dag. Anlägningen ska vara stående under golvlägningen. På vintern ska rumstemperaturen vara minst 15°C, och det kan därför vara nödvändigt att inte stänga av den helt.

A

För fiskbensmönster behövs både vänsterstavar och högerstavar. Gör i ordning stavarna innan lägningen.

B

Mål rummet op, og start ved midtlinjen. Start med at lægge dobbelträkker ud - uden lim og saml dem.

C

Påfør lim langs snören. **Påfør ikke** limen på et större areal, end at monteringen af stavparketten kan ske indenfor maks. 20 min.

D

Viktigt! Efter limningen ska gulvet belastes med sandsäckar eller stabler af stavparket.

E

Lim på overfladen fernes straks med en fuktig klud.

F

Fortsæt lægningen af Oxford Stavparket rækkevis fra midten og skiftevis fra venstre og højre mod væggen.

G

Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.

A

Gå ikke på gulvet de första 24 timerna efter lägningen, eller efter limleverandørens anvisninger.

NO // Leggeveiledning

KLARGJØRING

/ Det oppnås best resultat hvis gulvet monteres symmetrisk på gulvflaten. Dette sikres ved å utgangspunkt i rommets midtlinje, slik at avslutningen ut mot veggene blir lik.

/ Mål rummet og börja vid mittlinjen så att den yttersta raden bräder blir så bred som möjligt. Man kan antingen börja vid mittlinjen eller så att det är en rad på vardera sida om mittlinjen.

/ För att säkerställa att den först lagda raden inte rör sig under lägningen, kan den fastmonteras en lista till undergulvet i mittlinjen, eller hvad der svarar till kanten av den första rækten.

/ Gulvet läggs med oregelmässigt forbant.

LEGGING

/ Gulvet fullimes til undergulvet med en egnet parkettlim (følg producentens anvisninger), som sikrer en elastisk og varig høy vedhæftning. Stryk på limmet jævnt på underlaget med en egnet parkettskrapa med en tandning som passer det valgte gulvet. Gulvet legges i det våte limet og presses godt ned.

/ Ikke påfør limet på et større areal enn det som kan legges i løpet av maks. 20 min. Kontroller at limet kommer i kontakt med hele gulvplanken idet limningen skjer.

/ Under legging av gulvet, bør det holdes en avstand på minst 10 mm til vegger og faste installasjoner.

/ Ved montering skal det løpende brukes planker fra flere pakker for å sikre et harmonisk farge- og nyansespill.

/ Gulvet skal ikke limes i not og fjær!

Viktigt: Etter limningen må gulvet belastes med sandsekker eller stabler av gulvpakker. Lim på oversiden ska omedelbart tas bort med en fuktig klud. Gå ikke på gulvet under 24 timer etter leggingen, eller etter limleverandørens føreskrifter.

EKSPANSJONSFUGER

/ Hvis rommet er større enn 100 m² - med en længde på over 12 meter og en bredde over 8 meter, ta kontakt med Molands tekniske afdeling.

BEHANDLING/VEDLIGEHOLD/RENGÖRING

/ Etter att gulvet er lagt, bør det dekkes til, spesielt på de områden hvor er byggeaktiviteter. Det anbefales å bruke kraftig gulvpapp til å dekke til.

/ Tilkledningsmaterialet må være diffusionsåpent og må ikke misfärga golvytan. **MERK:** Tilkledningsmaterialet skal ikke festes til gulvet med tejp.

/ Det rekommenderas en lätt putsnäring/slipping med slipgaller innan golvet används. Små sprickor kan eventuellt fyllas med vax. Det **skall** avslutas med en färdiga oljening.

/ Se alltid till att slutanvändaren informeras om våra underhållsförskrifter. Skador som kan härledas till bristfälligt underhåll/underlättetenhet att följa anvisningarna samt olämpligt inomhusklimat eller håndverksmässigt ukorrekte byggeförhållanden kan inte reklameras. Underhållsförskrifter kan hämtas från www.molandbyggvaror.se.

GULVVARME

/ Alla Molands golv kan fullimes på golvvarme, bortsett fra bøg och lön.

/ En viktig förutsättning för att kunna använda Molands golv på golvvarme är att man kan uppnå en helt jämn värmefördelning samt att golvvarmesystemet kan regleras, så att temperaturen på golvytan inte överstiger 27°C. (Max 24°C vid Oxford Stavparkett).

/ 2 dagar innan lägningen påbörjas ska temperaturen sänkas gradvis och sedan höjas igen långsamt efter golvlägningen med max 5°C per dag. Anlägningen ska vara stående under golvlägningen. På vintern ska rumstemperaturen vara minst 15°C, och det kan därför vara nödvändigt att inte stänga av den helt.

A

Til fiskebensmönster trenger du både venstre- och högerstavar. Klargör stavarna för legging.

B

Mål opp rommet og start ved midtlinjen. Start med å legge ut doble rader – uten lim og foga ihop dem.

C

Stryk på lim längs snören. **Ikke** påfør limet på et större areal enn att du hinner lägga stavparketten inom max 20 minuter.

D

Viktigt! Efter limningen ska gulvet belastes med sandsekker eller stabler av stavparkett.

E

Lim på oversiden fernes straks med en fuktig klud.

F

Fortsätt lägga Oxford Stavparkett i rader från mitten och skiftevis från venstre och høyre mot væggen.

G

Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de flugter med væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer.

A

Gå ikke på gulvet under de första 24 timmarna efter leggingen, eller i enlighet med limleverandørens føreskrifter.

DE // Verlegeanleitung

VORBEREITUNGEN

/ Das beste Ergebnis wird bei symmetrischer Verlegung des Bodens auf der Bodenfläche erzielt. Dazu den Parkettboden von der Mittellinie des Raums ausgehend verlegen, so dass der Abschluss an den Wänden auf beiden Seiten gleich ist.

/ Den Raum abmessen und an der Mittellinie beginnen, damit sicher gestellt ist, dass die äußersten Dielen so breit wie möglich sind. Entweder damit beginnen, dass die erste Diel mittig auf der Mittellinie verlegt wird oder die Mittellinie zwischen den beiden ersten Dielen verläuft.

/ Um sicherzustellen, dass die erste gelegte Diel nicht verrutscht, kann entlang der Mittellinie bzw. an der Kante der ersten Dielen eine Leiste am Unterboden befestigt werden.

/ Den Boden im unregelmäßigen Verband verlegen.

VERLEGUNG

/ Den Parkettboden mit einem geeigneten Parkett-Kleber (folgen Sie den Anweisungen der Lieferanten), der eine sichere, elstische und beständige hohe Haftung garantiert, ganzflächig verkleben. Den Kleber gleichmäßig mit einer gezahnten Parkettspachtel auf den Untergrund auftragen. Die Dielen auf den feuchten Kleber legen und gut festdrücken.

/ Den Kleber nur auf eine so große Fläche auftragen, auf der innerhalb von max. 20 Min. Dielen verlegt werden können. Prüfen Sie beim Verkleben, dass die gesamte Fläche der Parkettdecke Kontakt mit dem Kleber hat.

/ Zu angrenzenden Gebäudeteilen, z.B. Küchensockeln, Installationen usw. muss min. 10 mm Abstand gehalten werden.

/ Bei der Montage immer Dielen aus verschiedenen Packungen verwenden, damit ein harmonisches Farbenspiel und eine stimmige Abstufung gewährleistet sind.

/ Die Dielen niemals in Nut und Feder verkleben!

Wichtig: Nach dem Verkleben muss der Boden mit Sandsäcken oder Stapeln aus Parkettboden belastet werden. Kleber auf der Oberfläche muss sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Betreten Sie den Boden nach dem Verlegen 24 Stunden, oder folgen Sie den Anweisungen der Kleberlieferant.

DEHNUNGSFUGEN

/ In Räumen größer als 100 m², mit einer Länge von mehr als 12 Meter und einer Breite von mehr als 8 Meter, nehmen Sie immer mit der technischen Support-Abteilung von Moland Kontakt.

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG

/ Nach der Verlegung sollte der Fußboden abgedeckt werden, besonders bei Bauverkehr. Als Abdækningsmaterial empfehlen wir eine kräftige Filzplatte. Das Abdækningsmaterial muss diffusionsoffen sein und darf keine Verfärbungen an der Oberfläche des Bodens verursachen. **ACHTUNG!** Das Abdækningsmaterial nicht mit einem Klebeband am Boden befestigen.

/ Für Oxford Stabparkett – und vor Gebrauch – empfiehlt sich ein leichtes Anschleifen mit Schleifgittern. Kleine Risse können eventuell mit Wachs ausgefüllt werden. Eine zusätzliche Ölbehandlung muss zum Schluss ausgeführt werden.

/ Der Endverbraucher sollte immer über unsere Pflegeanleitung informiert werden. Schäden, die auf fehlende Pflege/nicht eingehaltene Richtlinien sowie unzweckmäßiges Raumklima oder handwerksmäßig unkorrekte Bauverhältnisse zurückzuführen sind, können nicht reklamiert werden. Unsere Pflegeanleitung bitte hier herunterladen www.moland-deutschland.de.

FUSSBODENHEIZUNG

/ Mit Ausnahme von Buche und Ahorn können alle Böden von Moland auf Fußbodenheizung vollflächig verklebt werden.

/ Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung von Moland auf Fußbodenheizungen ist, dass eine vollständig gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet ist und das Fußb